



SILICONE (180 MICRON)



SILICONE (350 MICRON)



Deseni Tersten Kesiniz
Cut The Image in Reverse



SILICONE (180 Micron)
160°C (320°F)
SILICONE (350 Micron)
165°C (329°F)



4 Bar Basınç
4 Bar Pressure



SILICONE (180 Micron)
12 Saniye Presleme
12 Seconds For Pressig
SILICONE (350 Micron)
15 Saniye Presleme
15 Seconds For Pressig



SILICONE (180 Micron)
Ilık ve Soğuk Çekim
Warm & Cool Peel
SILICONE (350 Micron)
Soğuk Çekim
Cool Peel



SILICONE (180 Micron)
Lazer Kesim
Laser Cutting
SILICONE (350 Micron)
Plotter Kesim
Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat
Sonra
After 24h Width
Application



SILICONE (180 Micron)
Ebat / Size : 50cmx50m
Ağırlık / Weight : 12,5kg/roll
SILICONE (350 Micron)
Ebat/Size : 50cmx25m
Ağırlık / Weight : 6kg/roll

UYARI Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

NOTICE We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.