



# SILICONE (180 MICRON)



# SILICONE (350 MICRON)



Deseni Tersten Kesiniz  
Cut The Image in Reverse



SILICONE (180 Micron)  
160°C (320°F)  
SILICONE (350 Micron)  
165°C (329°F)



4 Bar Basınç  
4 Bar Pressure



SILICONE (180 Micron)  
12 Saniye Presleme  
12 Seconds For Pressig  
SILICONE (350 Micron)  
15 Saniye Presleme  
15 Seconds For Pressig



SILICONE (180 Micron)  
Ilık ve Soğuk Çekim  
Warm & Cool Peel  
SILICONE (350 Micron)  
Soğuk Çekim  
Cool Peel



SILICONE (180 Micron)  
Lazer Kesim  
Laser Cutting  
SILICONE (350 Micron)  
Plotter Kesim  
Plotter Cutting



Uygulamadan 24 Saat  
Sonra  
After 24h Width  
Application



SILICONE (180 Micron)  
Ebat / Size : 50cmx50m  
Ağırlık / Weight : 12,5kg/roll  
SILICONE (350 Micron)  
Ebat/Size : 50cmx25m  
Ağırlık / Weight : 6kg/roll

**UYARI** Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.

**NOTICE** We offer you to test the product against the color migration. Pressing instruction may change, according to the fabric type.